


FAKOLITH FK 34 Tiefgrund aromatenfrei

Produktbeschreibung	<p>Lösemittelhaltiges, aromatenfreies, geruchs- und verarbeitungsfreundliches Grundiermittel für den Innen- und Außenbereich.</p> <p>Farblos austrocknend, frostunempfindlich, verseifungsbeständig, wasserdampfdurchlässig. Optimale Eindringtiefe, wodurch eine gute Verankerungsfähigkeit zum nachfolgenden Anstrich gegeben ist.</p>
Anwendung	Tiefgrund zur Verfestigung kritischer Untergründe. FAKOLITH FK 34 ist als geruchsneutrale, schnell trocknende Grundierung insbesondere als Voranstrich für eine nachfolgende Beschichtung mit FAKOLITH Reinacrylatfarben in der Lebensmittelindustrie zu empfehlen.
Verarbeitung	Das Material kann gestrichen oder gespritzt werden. Bei Grundanstrichen ist es empfehlenswert, mit Streichwerkzeugen das Material satt tränkend aufzutragen. Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit FAKOLITH FK 37 oder Testbenzin (Terpentinersatz).
Verdünnung	FAKOLITH FK 37 Verdünnung, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis max. 20%.
Mindestverbrauch	100-200 ml/m ² je nach Saugfähigkeit und Untergrundbeschaffenheit.
Mindestverarbeitungstemperatur	0°C für Umluft und Untergrund. Der Untergrund muss trocken und eisfrei sein.
Trocknungszeit	Nach ca. 1 Std. überstreichbar, wobei die Umgebungstemperatur die Trocknungszeit bestimmt. Bei kühler oder feuchter Witterung sind entsprechend längere Trockenzeiten einzuhalten.
Farbton	Farblos.
Verträglichkeit	Nicht mit anderen Farben mischen, um Geruchsbildung zu vermeiden.
Bindemittel	Acrylharz.
Dichte	Ca. 0,75.
Flammpunkt	Ca. +46°C.
Glanzgrad	Matt, keine Glanzbildung an der Oberfläche.
Gebinde	5 - und 10-Liter-Kanister.
Lagerfähigkeit	Ca. 2 Jahre (geschlossenes Gebinde), kühl und frostfrei lagern.
Entsorgung	Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.
Hinweise	Grundsätzlich sollte auf die Vorbehandlung der Untergründe geachtet werden. Hierfür stehen mit FAKOLITH FK 11 Maleranlauger, FAKOLITH FK 12 Keimfreier Reiniger sowie FAKOLITH FK 14 Antipilz-Untergrundsanierung bewährte Hilfsmittel zur Verfügung. Durch Zugabe von Testbenzin wird die geruchsarme Einstellung negativ beeinflusst. Wir empfehlen daher die Verwendung von FAKOLITH FK 37 Verdünnung (aromatenfrei). Der Grundanstrich darf keinen geschlossenen Film bilden.
Technische Information 01/2010	